

Golvlim Christian Berner



För limning av stegljudsmattor

Produktbeskrivning och användning

- Golvlim Christian Berner är ett snabbt allround vattenbaserat lim, med kraftigt våthugg, helt fri från organiska lösningsmedel.
- Kort bäst före-datum vid öppnad förpackning.
- Kan både användas till våt- och häftlimning.
- Används till limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, kork med eller utan baksida, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icesugande underlag. Kan även användas till att sätta upp väggvinyler.
- Limmet uppfyller kraven i GSO golvfakta i.h.t. Nordtest 141, Nordtest 142, Nordtest 143 och Nordtest 146.
- Golvlim CB är godkänt enligt Emicode EC1.

Fysiska/kemiska data

Lim

Typ	Vattenbaserat co-polymer dispersion
Färg	Ljusgul
Konsistens	Pasta, tixotropisk
Torrhalt	ca. 75 %
Densitet	ca. 1,3 kg/liter
Hållbarhet	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Emballage

Emballage	10 liter/hink
-----------	---------------

Härdat lim

Färg	Beige
Beständighet	God beständighet mot mjukgörarvandring



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Bruksanvisning

Förberedelser av underlag:

Limmet omröres innan användning. Lim och ytan värms innan användning till mellan 18°C och 25°C, samma som golvttemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet skall max. vara i området konstaterat för den aktuella beläggning (85 - 90% RF, beroende av materialet). Fuktmätning skall göras efter GSO Golvfakta's regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras. Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag.

Åtgång

Beläggning	Limmängd
Vinyl, homogen	4 - 5 m ² /liter
Vinyl m/skumbaksida	4 - 5 m ² /liter
Vinyl m/vävbaksida	4 - 5 m ² /liter
Vinylplatta	4 - 5 m ² /liter
Nålfilt	2 - 3 m ² /liter
Mattor	4 - 5 m ² /liter
Korkmattor	2 - 3 m ² /liter

Användningstemperatur

18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.

Våtlimning

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet. Om det önskas ett kraftigare hugg, kan man vänta med nedläggning i ca. 5 - 15 minuter.

Sen våtlimning kan appliceras upp till ca. 20 minuter efter limapplicering. Limmet skall dock fortfarande kännas vått och ge avsmittning på baksidan av beläggningen. Beläggningen stryks ordentligt fast med eget verktyg.

Särkerhet

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

som betong, träfiberskivor och cement spackelmassor. Följ alltid beläggningssleverantörens anvisningar. Vid golvvärme skall det iakttas särskilda förhållningsregler, se beläggningssleverantörens anvisningar.

Underlag av golvspackel primas med Primer Christian Berner förtunnat med vatten, i förhållandet 1:5.

Underlag av anhydrit primas två gånger med Primer Christian Berner förtunnat med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern skall vara helt torr före limappliceringen.

Limningsmetod

Sugande underlag	Svagt sugande underlag
Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Våtlimning	Sen våtlimning
Våtlimning	Sen våtlimning
Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Våtlimning	Sen våtlimning
Våtlimning	Sen våtlimning
Våtlimning	Våtlimning

Häftlimning

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet och stryks ordentligt på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 minuter, härfter stryks beläggningen ordentligt fast. Omrörning av beläggningen efter påläggning rekommenderas alltid.

Efterbehandling

Vid limning i våtrum skall alla skarvar förseglas.

Rengöring

Lim på huden tas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med ljummet vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim löses med sprit.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Reviderad 2024-09-06