

# KRAITEC® Top

Utgåva April 2017



## Skyddsmattor för vattentäta byggnadskonstruktioner

### Användningsområde

KRAITEC® Top är skyddsmattan för högkvalitativa vattentätningssystem och isoleringssystem enligt DIN 18195 Del 10.\*

KRAITEC® Top ger ett oöverträffat skydd av vattentätningssystem på platta tak, gröna tak, terrasser, parkeringsdäck, vid bro- och vägkonstruktioner och vid uppbyggnad av landskap.

KRAITEC® Top är lika framgångsrikt inom andra användningsområden, inklusive underjordiska strukturer som till exempel underjordiska garage lika väl som kanaler och dammar.

### Material

Gummigranulat med polyuretan som bindemedel.

### Utseende

- Färg: svart med mångfärgade fläckar
- Yta: kornig textur

### Standardmått och toleranser

Längd (enskilda mattor):	2000/2300 mm	± 1,5 %
Bredd (enskilda mattor):	1000/1150 mm	± 1,5 %
	6, 8, 10 mm	± 0,6 mm
Tjocklek (enskilda mattor):	12, 15, 18, 20 mm	± 1,0 mm
Längd (material i rulle):		± 1,5 %
Bredd (material i rulle):	1250 mm	± 1,5 %
	6, 8, 10 mm	± 0,6 mm
Tjocklek (material i rulle):	12, 15 mm	± 1,0 mm
Densitet:	Ca. 810 kg/m <sup>3</sup>	
Brottgräns:	Ca. 0,3 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 1798
Brottöjning:	Ca. 40 %	DIN EN ISO 1798
Brandbeständighet:	E <sub>n</sub> (B2)	EN 13501-1
Användningstemperatur:	-30 °C till +120 °C	
Kemisk beständighet:	Under vissa villkor beständig mot syror och baser	

\* DIN 18195 Del 10: Waterproofing of buildings - Part 10: Protective layers and measures.



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more